



Бумага для мешков БДМ 2

СТО 05711131-006-2008

Наименование показателя/ метод испытания	Норма					
	M-65	M-70	M-75	M-80	M-90	M-100
1. Масса бумаги площадью 1 м², г (ГОСТ Р ИСО 536)	65 ± 2	70 ± 2	75 ± 2	80 ± 2	90 ± 3	100 ± 3
2. Влажность, % (ГОСТ ISO 287) min/max значения	6,0 –10,0					
3. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб 60), г, (ГОСТ 12605), min/max значения	23 – 32					
4. Разрушающее усилие, Н (ГОСТ Р ИСО 1924-2) -в MD направлении: Типичные значения Гарантированные min -в CD направлении Типичные значения Гарантированные min	74 70	86 75	88 80	94 90	105 95	115 100
	42 40	46 40	48 45	52 50	65 55	75 60
5. Относительное удлинение при растяжении, % (ГОСТ Р ИСО 1924-2) -в MD направлении Типичные значения Гарантированные min -в CD направлении Типичные значения Гарантированные min	2,0 1,8	2,2 1,8	2,2 1,9	2,3 2,0	2,4 2,1	2,4 2,2
	5,8 5,0	5,9 5,3	5,9 5,5	6,0 5,8	6,1 5,9	6,1 5,9
6. Пористость по Гарлею, с, (ISO 5636/5) Типичные значения Гарантированные max	25 30		30 40		- -	
7. Индекс ТЕА, Дж/г, MD (ГОСТ Р ИСО 1924-2) Типичные значения Гарантированные min	1,1					
	0,9					
8. Индекс ТЕА, Дж/г, CD (ГОСТ Р ИСО 1924-2) Типичные значения Гарантированные min	1,8			1,7	1,6	
	1,2					

Производитель:

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме,
Россия, 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
🌐 Сайт АО «Группы «Илим» ilimgroup.ru

Система менеджмента АО «Группа «Илим»

сертифицирована на соответствие международным
стандартам:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

ГОСТ Р ИСО 14001-2015 (ISO 14001:2015),

ГОСТ Р ИСО 45001-2018 (ISO 45001:2018).

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме Архангельской
области сертифицирован на соответствие стандартам
национальной системы лесной сертификации:
НСЛС-RU-0104-Л-00003-24.