



БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

СТО 05711131-019-2011

Наименование показателя/ метод испытания	Норма			
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г ГОСТ Р ИСО 536	70 +1/-3	80 +1/-3	90 +1/-3	100 +1/-3
2. Прочность при растяжении, кН/м, ГОСТ Р ИСО 1924-2				
MD, типичные	4,67	5,47	6,13	6,40
MD, гарантированные, не менее	4,33	5,00	5,80	6,00
CD, типичные	2,53	2,87	3,00	3,20
CD, гарантированные, не менее	2,33	2,67	2,80	3,00
3. Относительное удлинение при растяжении, % ГОСТ Р ИСО 1924-2				
MD, типичные	1,8			
MD, гарантированные, не менее	1,7			
CD, типичные	4,3			
CD, гарантированные, не менее	4,1			
4. Индекс ТЕА, Дж/г (MD+CD) ГОСТ Р ИСО 1924-2	2,2			2,0
Типичные				
Гарантированные	2,1	1,9	1,8	1,7
5. Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более ГОСТ 12605	30			
6. Белизна, % ГОСТ 30113	82			
Типичные	80			
Гарантированные, не менее				
7. Массовая доля золы, %, не более ГОСТ Р ИСО 1762	10			
8. Влажность, % ГОСТ ИСО 287	6,0 – 8,0			
9. Гладкость по Бекку, с, ГОСТ 12795				
Марка Б1	Не более 20			
Марка Б2	30 – 70			
10. Сорность (число соринок на 1 м ²) размером от 0,1 до 0,5 мм ² включ, не более ГОСТ 13525.4	80			
11. Сопротивление раздиранию, мН ГОСТ 13525.3				
MD, типичные	530	640	690	800
MD, гарантированные, не менее	460	570	630	720
CD, типичные	560	670	730	820
CD, гарантированные, не менее	490	600	660	750
12. Координаты цветности (D65/10°) ГОСТ Р 11475				
L	не менее 92			
a	от - 0,6 до + 0,6			
b	от - 2,0 до + 0,0			

Производитель:

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме,

Россия, 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42

🌐 Сайт АО «Группы «Илим» ilimgroup.ru

Система менеджмента АО «Группа «Илим»

сертифицирована на соответствие международным стандартам:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

ГОСТ Р ИСО 14001-2015 (ISO 14001:2015),

ГОСТ Р ИСО 45001-2018 (ISO 45001:2018).

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме

Архангельской области сертифицирован на

соответствие стандартам национальной системы

лесной сертификации:

НСЛС-RU-0104-Л-00003-24.